

## **580 g/mp - prelată sintetică acoperită cu PVC**

### **1. Prezentare**

Material la care stratul de PVC este aplicat direct pe țesătura din poliester. Rezultatul este un produs cu flexibilitate și elasticitate excepționale. Suprafața este lăcuită pentru a crește rezistența la razele UV și la influențele exterioare.

### **2. Avantaje**

- Rezistență la sfâșiere și rupere
- Stabilitate dimensională
- Rezistență la influențe exterioare
- Interval larg de temperatură de utilizare
- Protecție UV

### **3. Specificații**

- țesătură - 100% PES, 1000 dtex
- fire pe inch pătrat - 18 x 18
- greutate totală - 580 g/mp
- greutatea stratului de acoperire - 430 g/mp
- greutatea țesăturii - 150 g/mp
- suprafață - lăcuită, lucioasă
- rezistență longitudinală la tracțiune - 2300 N/5 cm
- rezistență transversală la tracțiune - 2500 N/5 cm
- rezistență longitudinală la sfâșiere - 300 N
- rezistență transversală la sfâșiere - 250 N
- forță de aderare - min. 90 N/5 cm
- limite de temperatură - -30°C/+70°C
- grad de rezistență la lumină - 7-8

### **4. Utilizare**

La montaj, adecvat pentru lipire de înaltă frecvență.

### **5. Aplicații**

- Prelate, copertine și placări pentru instalații sportive
- Prelate pentru camioane mici și perdele rezistente la vânt
- Hidroizolarea excavațiilor