Belsystems Ltd. - Byala, regiunea Ruse
tel. 0885 110 984
email: office@pokrivala.bg
www.pokrivala.bg

700 g/mp - vinil acoperit cu rezistență sporită la sfâșiere

1. Prezentare

Material la care stratul de PVC este aplicat direct pe țesătura din poliester. Rezultatul este un produs cu rezistență, flexibilitate și elasticitate excepționale. Suprafața este lăcuită pentru a crește rezistența la razele UV și la influențele exterioare.

Textilul utilizat în acest material are fire mai groase, ceea ce mărește rezistența. Țesătura este de tip „Panama”.

2. Avantaje

- Rezistență sporită la sfâșiere și rupere
- Stabilitate dimensională
- Rezistență la influențe exterioare
- Interval larg de temperatură de utilizare
- Protecție UV

3. Specificații

- țesătură - 100% PES, 1100 dtex
- fire pe inch pătrat - 30 x 30
- greutate totală - 700 g/mp
- greutatea stratului de acoperire - 450 g/mp
- greutatea țesăturii - 250 g/mp
- suprafață - lăcuită, lucioasă
- rezistență longitudinală la tracțiune - 4100 N/5 cm
- rezistență transversală la tracțiune - 3200 N/5 cm
- rezistență longitudinală la sfâșiere - 400 N
- rezistență transversală la sfâșiere - 300 N
- forță de aderare - min. 90 N/5 cm
- limite de temperatură - -30°C/+70°C
- grad de rezistență la lumină - 7-8

4. Utilizare

La montaj, adecvat pentru lipire de înaltă frecvență.

5. Aplicații

- Prelate pentru camioane, vagoane și silozuri
- Prelate pentru depozite, hale și structuri arhitecturale