Date de testare pentru prelata sintetică acoperită cu PVC, cu greutatea de 700 g/mp.

Nr. comandă	1F21-2303171	Data producției	25 aprilie 2023	Data testării	25 aprilie 2023	Cantitate eșantion	1 buc.
Denumire produs	prelată PVC acoperită 700GSM/2.5M	Culoare	RAL9006 gri argintiu	Țesătură tip plasă	1000D*1000D 30*30, fir țesut		
Standard de testare	GB/T1040.3-2006; DIN53363-2003; GB/T8808-1988; GB/T4669-1995;						
Parametri testați	Rezistență la tracțiune; Rezistență la sfâșiere; Aderență; Greutate;						
Date de testare	Mai jos						

	Parametru testat	Standard de testare	Cerință standard	Rezultat test
Rezistență la tracțiune (N/5 cm)	L	GB/T1040.3-2006	/	4309
	W		/	3535
Rezistență la sfâșiere (N/5 cm)	L	DIN53363-2003	/	549
	W		/	434
Aderență (N/5 cm)		GB/T8808-1988	/	221/185
Greutate (g/mp)		GB/T4669-1995	/	723 gsm